

**תעודת בדיקה מספר 9611900707**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : טמבורד בע"מ  
 מענו : יובלים מוקמאל 242 יובלים 20142  
 תאריך ההזמנה : 2016/01/20

**תאור המוצר**

חומרי בניה  
 הדגם הנבדק : . תאורו: לוח גבס ציפוי ירוק  
 שם היצרן :  
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך : 2016/01/13 הנוטל: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עלוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפרוט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא כמלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:  
 דרגת התלקחות - V (חמש)  
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
 דרגת עלוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
 הערות -  
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.  
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2016/01/28

שם החותם: גנרל מיכאל  
 תפקידו: מהנדס בודק

שם החותם: גורה רכרדו  
 תפקידו: ממונה

תאריך הדפסה מקורי

## תעודת בדיקה מספר 9611900707

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 90 X 26.4 ס"מ ועובי כולל של כ- 12.5 מ"מ.

מסה ליחידת שטח: כ- 9447 גר'/מ"ר  
מסה ליחידת נפח: כ- 756 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח גבס מחופה משני צדדיו בציפוי ירוק המכונה ע"י המזמין:  
לוח גבס דו - עמיד מים ומעכב בעירה.  
שם הדגם שם היצר וארץ ייצור לא רשומים.

מסמך זה אינו תיבת

**תעודת בדיקה מספר 9611900707**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בחקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 1½ דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5
2.4.4	סיווג המוצר						4
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה. ראה הערה
2.5.3	סיווג המוצר						3

מסמך זה אינו היתר